

Optima 1.5 mm ficha técnica

CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN	NORMAS	Optima 1.5
Tipo de pavimento	EN 13845	Revestimiento vinílico homogéneo
Certificación CE	EN 14041	Si
Clasificación	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 41
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Optima 1.5
Tratamiento de protección		IQ PUR
Espesor Total	ISO 24346	1.5 mm
Peso Total/m ²	ISO 23997	2100 g
Formato	ISO 24341 Rollo	Aprox. 30 ml x 200 cm Art. no. 3247 ___ 3 digit colour number
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Optima 1.5
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0.40 %
Comportamiento al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Clase B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Cumple
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Valor obtenido 0.10 mm
Flexibilidad	ISO 24344	Cumple
Comportamiento Electrostático	EN 1815	< 2 kV
Emissiones COV	AgBB/DIBt Calidad del aire interior	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days) Platinum
Calefacción Radiante		Idóneo- max. 27°C
Resistencia Térmica	EN 12667	Aprox. 0.015 m ² K/W
Comportamiento a prod. químicos	EN 423	Excelente
Solidez colores	EN ISO 105-B02	≥ 6
Comportamiento a hongos y bacterias	ISO 846:Part C	No favorece su crecimiento y desarrollo
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3
Prueba a pies descalzos	DIN 51097	Clase B (≥ 18°)
Resistencia a la tracción	EN 684	Valor Medio: ≥ 240 N/50 mm Valor individual: ≥ 180 N/50 mm
Colores		18

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Para más información consulte con su delegación Tarkett.

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. - Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
 Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. - Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
 Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. - Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90
 Dirección Regional Noreste: Pau Vila 22 (Edificio Helion), Plta 3a, Puerta 12 - 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) - Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03



Información Logística



Tratamiento de Protección



Información General

