

PAVIMENTO VINÍLICO  
HOMOGÉNEO  
COMPACTO

**iQ Eminent**

### Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto concebido para áreas comerciales de tráfico muy intenso, con excelente resistencia al desgaste y ahorro en costes de mantenimiento. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	iQ Eminent
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo monocapa
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Certificado CE		Si
Certificación ISO		Ronneby 9001 Ronneby 14001

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	iQ Eminent
Tratamiento de Protección		iQ PUR
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	2850g/m <sup>2</sup>
Formato	ISO 24341 (rollo) ISO 24342 (loseta)	23lm x 2 m 61 x 61 cm - 14 losetas x caja= 5,21 m <sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	iQ Eminent
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Idóneo
Emissiones COV	AgBB/DIBt Calidad Aire Interior Floor Score RTS clase de emisión	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días) Platinum SCS certificado M1
Salas blancas	ISO 14644-1 ASTM F24 F51	ISO clase 4 Clase A
Facilidad de descontaminación	ISO 8690 - DIN 25415	Excelente
Resistencia a bacterias	ISO 846: Part C	No favorece su crecimiento
Comportamiento a productos químicos	ISO 26987	Excelente
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2 UNE ENV 12633	R9 ≥0,3 Bajo riesgo de deslizamiento Clase 2
Habitaciones húmedas	EN 13533 Anex A GBR approval system	Estanco Certificado
Abrasión	EN 660 : Part 2	Grupo T: ≤ 2,0mm <sup>3</sup>
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,10mm Valor medio obtenido: 0,02mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40% (rollos) ≤ 0,25% (losetas)
Sillas con ruedas	ISO 4918	Idóneo
Flexibilidad	ISO 24344 EN 435	Pasa
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2KV
Calefacción radiante		Idóneo - max 27°C
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0,01 m <sup>2</sup> K/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02	Nivel 6
Resistencia juntas	EN 684	Valor medio: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
Colores		34

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.



**CENTRAL:** Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

**Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur:** Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel:(34)91 358 00 35 - Fax:(34)91 358 06 19

**Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias:** Moratín, 14 - 8ªB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90

**Dirección Regional Noreste:** Pau Vila, 22 - 3ªPlta - Pta 12 - San Cugat del Vallés - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03

